



横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20  
日本ヒルティ株式会社



## 材 料 規 格 書

製品名:HVU フォイルカプセル/接着系カプセル方式アンカー

樹脂: ビニルウレタン樹脂

比重	1.23
圧縮強度	137 N/mm <sup>2</sup>
圧縮弾性率	2900 N/mm <sup>2</sup>
曲げ強度	45.8 N/mm <sup>2</sup>
曲げ弾性率	2590 N/mm <sup>2</sup>
引張強度	35.4 N/mm <sup>2</sup>
シャルピー衝撃強度	1.9 kJ/m <sup>2</sup>
硬度	89 HDD
(室温	23 °C)